

Kiaurymėtosios perdangos plokštės KCS26,5, aukštis 265mm

Plokštė	Aukštis, mm	Plotis, mm	Atsparumo ugniai klasė	Skaičiuotinė apkrova be plokštės nuosavo svorio, kPa																	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Didžiausias leistinas skaičiuotinas plokštės ilgis, m																	
KCS22	265	1200	REI 60	12,18	11,58	11,08	10,65	10,27	9,94	9,64	9,37	9,13	8,91	8,71	8,42	7,98	7,59	7,23	6,91	6,61	6,34
			REI 90	11,89	11,32	10,83	10,41	10,05	9,72	9,44	9,18	8,94	8,73	8,53	8,35	7,96	7,57	7,22	6,89	6,60	6,32

Techninės charakteristikos

Plokštės KCS26,5 masė	366 kg/m ²
Plokštės KCS26,5 masė su užpildytomis siūlėmis	385 kg/m ²

Perdangos plokščių geometrinės charakteristikos ir pjaustymo išilgine kryptimi schemos

